

Technische Beschreibung von | Unterbodenplatte aus Holzfaser



Wesentliche Merkmale und Vorteile der Unterbodenplatte aus Holzfaser:



- Aus natürlicher Holzfaser
- Erlaubt die Trittschalldämmung ΔL_w von 15 bis 19 dB
- Garantiert eine merkliche Raumklangverbesserung, bis 20 t/mq
- Presenta un'elevata resistenza alla compressione, fino a 20 t/mq
- Ist diffusionsoffen
- Beständig gegen chemische Lösungsmittel

CE 0432 VERWEIS AUF DOP REF: 02-0003-02	
Steico SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen www.steico.com	EN 13986:2004 EN 622-4:SB-E1 Softboard
Essential characteristics	Performance
Thickness	3,6 mm 4 mm 5 mm 7 mm
Reaction to fire	E
Release of formaldehyde	E1
Reaction to fire	n.a.
Thickness swelling Bending strength	10% 0,9 N/mm ²
Biological durability	Class 1

■ TECHNISCHE DATEN:

Stärken	4 mm	7.00 mq/Verpackung
	7 mm	9.3 mq/Verpackung
Trittschalldämmung	ΔL_w von 15 bis 19 dB	
Dichte	250 kg/mc	
Wärmeleitfähigkeit	0.07 W/mK	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd= 0.03 mmv	
Größe	790 x 590 mm	



Hinweise für das Verlegen:

Die Unterbodenplatte aus Holzfaser ist ein natürliches Material und muss sich für mindestens 24 Stunden in dem Raum akklimatisieren, in dem sie verlegt wird.
Es wird der Gebrauch einer Dampfschutzbarriere auf dem Estrich empfohlen.
Die Platte kann mit Hilfe von einem Teppichmesser und einem Lineal geschnitten werden und sollte mit den Anschlüssen versetzt verlegt werden. Es muss ein Abstand von 10 mm zwischen Unterbodenplatte und Wänden, Rohren u.s.w. eingehalten werden.