

Scheda Tecnica del | Materassino rigido in fibra di legno



Principali caratteristiche e vantaggi del materassino rigido in fibra di legno:

- È realizzato in fibra di legno naturale
- Permette un abbattimento acustico da calpestio ΔL_w da 15 a 19 dB
- Garantisce un sensibile miglioramento dell'acustica ambientale
- Presenta un'elevata resistenza alla compressione, fino a 20 t/mq
- È particolarmente aperto alla diffusione
- È resistente ai solventi chimici



CE 0432 RIFERIMENTO A DOP REF: 02-0003-02	
Steico SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen www.steico.com	EN 13986:2004 EN 622-4:SB-E1 Softboard
Essential characteristics	Performance
Thickness	3,6 mm 4 mm 5 mm 7 mm
Reaction to fire	E
Release of formaldehyde	E1
Reaction to fire	n.a.
Thickness swelling Bending strength	10% 0,9 N/mm ²
Biological durability	Class 1

■ DATI TECNICI

Spessori	4 mm	7.00 mq/confezione
	7 mm	9.3 mq/confezione
Abbattimento acustico al calpestio	ΔL_w da 15 a 19 dB	
Densità	250 kg/mc	
Conducibilità termica	0.07 W/mK	
Strato d'aria equivalente	Sd= 0.03 mmv	
Formato	790 x 590 mm	



Avvertenze per la Posa

Il *materassino* in fibra di legno è un materiale naturale e deve essere lasciato acclimatare per minimo 24 ore nella stanza in cui verrà posato.

Si consiglia l'inserimento di una barriera anti vapore sopra il massetto.

Il *materassino* può essere tagliato usando un taglierino e un righello e va posato con le giunzioni sfalsate. Va lasciata una distanza di 10 mm tra materassino e pareti, tubazioni, ecc.