



Essenza | Essenzen

# Sabbialuna

Luci di Fiemme

FRASSINO THERMOWOOD MEDIO THERMOWOOD MEDIUM ESCHÉ

Un soffio color avorio si schiude tra le venature di questo frassino. Merito di una cottura gentile che fa emergere il disegno del legno, simile al flusso infinito della marea che si distende al chiaro di luna in una notte d'estate.

*Ein elfenbeinfarbener Hauch erblüht auf den Maserungen dieser Esche. Dank einer sanften Thermobehandlung tritt die Zeichnung des Holzes an die Oberfläche, gleich dem unendlichen Fluss den Gezeiten im Mondschein in einer Sommernacht.*



## Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

|                                               | PLANCIA STANDARD<br>STANDARD LANDHAUSDIELEN                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Legno Holz                                    | Frassino Thermowood medio<br>Thermowood Esche medium             |
| Spessore Stärke                               | 15 mm   sp.lamella sup. 3,6 mm<br>15 mm   Oberste Schicht 3,6 mm |
| Larghezza Breiten                             | 162 mm*                                                          |
| Lunghezza Länge                               | 1850   2000 mm secondo disponibilità<br>je nach Verfügbarkeit    |
| Scelta Sortierungsklassen                     | Unica Astfrei                                                    |
| Retro Rückseite                               | Abete   Conifera Fichte   Laubholz                               |
| Provenienza Herkunft                          | Comunità Europea EU                                              |
| Classe di reazione al fuoco<br>Brandverhalten | Cfl - S1                                                         |
| Emissione formaldeide<br>Formaldehydmission   | E1 (<0,1 ppm)                                                    |
| Conduttività Leitfähigkeit                    | 0,14 W/mK                                                        |
| Resistenza termica Wärmewiderstand            | 0,10 K/W                                                         |
| Peso Gewicht                                  | 7,8 Kg/mq                                                        |
| Umidità Feuchtigkeit                          | 7% +/-2%                                                         |
| Durezza Härte                                 | 38 N/mm²                                                         |

\*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 154 mm. \*Bis zum Abverkauf der Lagerbestände ist auch die bisherige Breite 154 mm verfügbar.

**Fiemme**  
T R E M I L A

**Fiemme Tremila GmbH Benefit-Gesellschaft** - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALIEN  
**W:** [www.fiemmetremila.it](http://www.fiemmetremila.it) - **M:** [info@fiemmetremila.it](mailto:info@fiemmetremila.it) - **T:** +39 0462 50 0220  
**Gesellschaftskapital** € 180.000 vollständig bezahlt - **REX CODE** ITREXIT01408580221  
**Unternehmensregister TRENTO** REA 135831 - **MwSt.** IT 01408580221