



Essenza | Essenzen

# Castel

Mani di Fiemme

ROVERE EICHE

Il rovere si fa segnato, vissuto, variegato, nodoso: parla la lingua del tempo e della natura, linguaggio ricercato, antico e attuale allo stesso tempo, che lo rende degno del più bello dei castelli.

*Gezeichnet, abwechslungsreich und astig, spricht diese Eiche die Sprache der Zeit und der Natur. Eine begehrte und alte, aber gleichzeitig auch moderne Sprache, die diesen Boden zum schönsten unter den Schlössern erhebt.*



## Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

|                                               | PLANCIA STANDARD<br>STANDARD LANDHAUSDIELEN                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Legno Holz                                    | Rovere Eiche                                                         |
| Spessore Stärke                               | 15 mm I sp.lamella sup. 3,6 mm<br>15 mm I Oberste Schicht 3,6 mm     |
| Larghezza Breiten                             | 162* I 192 I 240 mm multilarghezze**                                 |
| Lunghezza Länge                               | 1850 I 2000 I 2400 mm secondo disponibilità<br>je nach Verfügbarkeit |
| Scelta Sortierungsklassen                     | Variegato Abwechslungsreich                                          |
| Retro Rückseite                               | Abete I Rovere Fichte I Eiche                                        |
| Provenienza Herkunft                          | Comunità Europea EU                                                  |
| Classe di reazione al fuoco<br>Brandverhalten | Cfl - S1                                                             |
| Emissione formaldeide<br>Formaldehydmission   | E1 (<0,1 ppm)                                                        |
| Conduttività Leitfähigkeit                    | 0,14 W/mK                                                            |
| Resistenza termica Wärmewiderstand            | 0,10 K/W                                                             |
| Peso Gewicht                                  | 8,0 Kg/mq                                                            |
| Umidità Feuchtigkeit                          | 7% +/-2%                                                             |
| Durezza Härte                                 | 23-42 N/mm <sup>2</sup>                                              |

\*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. \*Bis zum Abverkauf der Lagerbestände ist auch die bisherige Breite 158 mm verfügbar.

\*\*Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. \*\* Verschiedene Breiten: 40% 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

**Fiemme**  
T R E M I L A

**Fiemme Tremila GmbH Benefit-Gesellschaft** - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALIEN  
**W:** [www.fiemmetremila.it](http://www.fiemmetremila.it) - **M:** [info@fiemmetremila.it](mailto:info@fiemmetremila.it) - **T:** +39 0462 50 0220  
**Gesellschaftskapital** € 180.000 vollständig bezahlt - **REX CODE** ITREXIT01408580221  
**Unternehmensregister TRENTO** REA 135831 - **MwSt.** IT 01408580221